

Skamol produkter; Sten og plader

Kontakt os for info. om dimensioner

	Rumvægt	Max Temp.	Trykstyrke	Porøsitet	Varmeledningsevne		
	Kg/m ³	°C	MPa	%	400°C	600°C	800°C
Moler Sten							
Hipor	550	900	1.4	77	0.10	0.11	0.12
Poros	650	950	3.0	72	0.15	0.17	0.18
Supra	750	950	7.5	68	0.17	0.19	0.21
M-Extra	950	1,000	18.0	60	0.24	0.25	0.26
Plader/CaSi							
S-Isol	225	1,000	2.6	91	0.10	0.12	0.14
S-1100E	245	1,100	2.7	90	0.10	0.12	0.14
Plader/Vermi							
V-1100 (375)	375	1,100	1.3	85	0.15	0.16	0.19
V-1100 (475)	475	1,100	2.5	81	0.17	0.19	0.20
V-1100 (600)	600	1,100	4.2	76	0.18	0.20	0.22
Vip 900	900	1,150	6.3	57	0.19	0.20	0.23
Vip 12	1,200	1,100	9.5	56	0.27	0.29	0.30

De angivne værdier er teoretiske værdier fra producenternes datablade og må kun betragtes som vejledende
Rev. 04.2021