

Ildfaste mørtler

Teknisk data	Pejsemørtel	Didotect 135V	Alomor 1750	Universal cement
Max driftstemperatur °C	1200	1350	1700	1700
Vægtfylde kg/m ³	1800	1850	2300	2300
Kemisk sammensætning i %				
Al ₂ O ₃	40	20	45,1	59
SiO ₂	36	73,5	49,9	34
TiO ₂	1,6	0,7		2,3
Fe ₂ O ₃	6,0	0,7	0,8	1,5
CaO	13,0	1,30	0,18	
Na ₂ O		3,0		
Andet			1,95	
Fysiske data				
Afbinding	Hydraulisk	Kemisk	Kemisk	Kemisk
Emballage størrelse	5 kg spand 25 kg sæk	25 kg spand	25 kg spand	25 kg spand
Pejsemørtlen er en tørmørtel der skal opblandes med vand. De øvrige mørtler er klar til brug i spande				
<i>De angivne værdier er teoretiske værdier fra producenternes datablade og må kun betragtes som vejledende</i> Rev. 12.2021				